




SiSiB[®] PC5420 硅酸酯

- 1 -

化学名称

四乙氧基硅烷(TEOS), 正硅酸乙酯, 硅酸乙酯 28#

结构式



产品简介

SiSiB[®] PC5420 常温下为无色透明液体, 具有类似乙醚的嗅味, 能与乙醇, 丙酮等有机溶剂互溶, 能与任意水发生水解反应生成硅酸溶胶并放出热量, 在潮湿空气中变浑浊, 静置后澄清, 无毒。

典型物性

CAS 号	78-10-4
EINECS 号	201-083-8
分子式	C ₈ H ₂₀ O ₄ Si
分子量	208.33
沸点	168°C [760mmHg]
闪点	46°C
外观	无色透明液体
密度	0.934
折光率	1.3838 [20°C]
含量	Min 99.0%
SiO ₂ 含量	28.0%

产品应用



SiSiB SILICONES

西斯博有机硅

版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司

电话: +86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真: +86-25-5859-9935

Email: sales@SiSiB.com





SiSiB® PC5420 可用作合成高纯二氧化硅和石英。

SiSiB® PC5420 可用作耐火填料和颜料的粘结剂。

SiSiB® PC5420 可用作二氧化硅凝胶的原料。

SiSiB® PC5420 可用作硅酮密封胶的交联剂。

SiSiB® PC5420 被广泛运用于防腐涂料、耐化学品涂料和耐热涂料。用于涂料的有机硅高聚物主要是有机硅树脂及有机硅改性的树脂(如醇酸树脂、环氧树脂等), SiSiB® PC5420 常被用来制备有机硅(或改性)树脂的预聚物, 进而用来制备无机硅酸锌漆和其他含硅漆料。

包装和储存

本品标准包装为 190Kg 铁桶和 900Kg IBC 集装箱。

25°C 或以下储存于原始未开封容器中, 本品自生产之日起保质期为一年, 过期产品经化验合格后方可使用。

产品安全信息

本资料不包括安全使用本产品所需的安全信息。操作前, 请阅读产品及其安全数据表以及容器标签, 以获取有关产品的安全使用、对身体、环境及健康危害的资料。

声明

本说明书中所有信息是基于我们目前所掌握的知识和经验, 我们保留对本说明书更正或更改其中的信息及说明的权利, 恕不另行通知而不承担任何责任。正式采用本产品这前, 应先进行小型试验, 以便确定最佳用量和使用条件。我们所提供的使用建议, 不得被视为侵犯任何专利权的原因。

西斯博的唯一保证, 是产品满足发货时的销售规格。若西斯博违反该保证, 您所能获得的唯一补偿, 仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

西斯博声明, 不对任何间接或附带性的损害负任何赔偿责任。



SiSiB SILICONES

西斯博有機硅

版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司

电话: +86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真: +86-25-5859-9935

Email: sales@SiSiB.com

