



## 产品介绍

SiSiB<sup>®</sup> HR6330 是自润滑型热硫化硅橡胶,适合于模压工艺生产。

## 主要特性

良好的加工性能

良好的自润滑性能

良好的物理性能

提供多种硬度级别的产品: 20,30, 40, 50, 60

符合 ROHS 标准

## 典型物性

产 品	SiSiB <sup>®</sup> HR6330 HCE
外 观	半透明
硫 化 剂	C-8
硫化剂含量	2.0%
硫 化 条 件	170°C×5min
硬 度 (邵氏)	30+/-3
拉 伸 强 度 (MPa)	Min. 4.5
伸 长 率 (%)	Min. 400
拉伸永久变形 (%)	Max.8.0
撕 裂 强 度 (KN/m)	Min. 12.0

## 产品应用

汽车配件

密封制品

工业杂件



SiSiB SILICONES

西斯博有機硅

版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司

电话: +86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真: +86-25-5859-9935

Email: sales@SiSiB.com



## 包装和储存

本品标准包装为 20Kg 纸箱装，内衬塑料袋。

贮存于阴凉，干燥处，避免阳光直射。

## 声明

本说明书中所有信息是基于我们目前所掌握的知识和经验，我们保留对本说明书更正或更改其中的信息及说明的权利，恕不另行通知而不承担任何责任。正式采用本产品这前，应先进行小型试验，以便确定最佳用量和使用条件。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯任何专利权的原因。

西斯博的唯一保证，是产品满足发货时的销售规格。若西斯博违反该保证，您所能获得的唯一补偿，仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

西斯博声明，不对任何间接或附带性的损害负任何赔偿责任。

